



**PRODOTTO
UNI
11673-1
CONFORME**

Pellicola di tenuta aria/vapore Folienband Net

Pellicola di tenuta aria vapore interno/esterno con rete portaintonaco

Pellicola di tenuta aria-vapore in tessuto sintetico bianco ad Sd variabile con rete porta intonaco integrata. Dispone di un nastro autoadesivo da incollare sul controtelaio e di una retina porta intonaco da 100 mm da risvoltare sul muro per l'intonacatura. La pellicola è soprintonacabile ed è caratterizzata da un valore di diffusione del vapore SD variabile, che ne consente l'utilizzo sia all'interno che all'esterno. Disponibile in 2 misure (pellicola da 60 o 90 mm) sempre in abbinamento alla rete per intonaco da 100 mm.

Campi d'applicazione

La pellicola di tenuta Folienband Net a sd variabile è indicata per la costruzioni di nodi di tenuta sia interni che esterni utilizzando un unico prodotto, rendendo quindi il lavoro molto semplice e limitando la possibilità di errori. Rispetto alle tradizionali pellicole di tenuta è dotata di una rete porta intonaco che facilita le operazioni di montaggio. La pellicola deve essere incollata con l'apposito autoadesivo al controtelaio e risvoltata verso il muro. La rete è anch'essa leggermente adesiva per favorire l'accostamento al muro prima dell'intonacatura.

Attenzione: sul sito www.posaclima.it alla sezione "Prodotti" è possibile scaricare la scheda tecnica aggiornata del prodotto, i filmati dimostrativi ed eventuali certificazioni di prodotto.

Certificazioni e Prestazioni conformi alla norma UNI 11673-1

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	METODO DI PROVA	LIMITE AMMESSO	VALORE RAGGIUNTO	CONFORMITÀ
Permeabilità del giunto	UNI EN 12114	$V=1*(P/10)^{2/3}$	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{h m (daPa)}^{2/3}$	CONFORME
Compatibilità con altri materiali edili	DIN 18542	soddisfatta	soddisfatta	CONFORME
Traspirabilità	UNI 11470	sd > 2 sul piano di permeabilità all'aria interna; sd < 0,3 sul piano di tenuta agli agenti atmosferici	Sd variabile compreso tra 0,20 ≤ Sd ≤ 15	CONFORME

Certificazioni e Prestazioni

Composizione della fibra/pellicola		Tessuto sintetico
Colore		Bianco
Impermeabilità alla pioggia battente	EN 1027	>1050 Pa
Stabilità ai raggi UV		2 mesi. Trascorso questo periodo, deve essere inglobata nell'intonaco
Resistenza alla temperatura		da -40°C a +80°C
Comportamento al fuoco	DIN 4102	B2 (P-NDS04-369, MPA Bau Hannover)
Stoccabilità		12 mesi

Avvertenze di sicurezza

Sulla base dei dati attuali e delle esperienze raccolte il prodotto non è un materiale pericoloso ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze nocive e della rispettiva Direttiva CE. Raccomandiamo tuttavia di prestare sempre la dovuta attenzione quando si usano le sostanze chimiche.

PosaClima

un marchio Straudi S.p.a.

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13

info@posaclima.it

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.